ООО «Средневолжская Химическая Компания»
Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2А
Тел./факс: +7 8482 51 83 41
e-mail: marketing@svhk.ru

СМОЛА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ
СВХК-ФФ1

ТУ 2223-028-14559685-2014

Применение

Смола СВХК-ФФ1 фенолоформальдегидная, предназначена для технологии пропитки бумаги технического назначения, используемой для получения слоистого строительного материала на основе фанеры.

Физико-механические характеристики

№ п.п.	Наименование показателя	Значение
1	Внешний вид	Подвижная тёмная красно-коричневого цвета
2	Массовая доля сухого остатка, %	50 - 52
3	Вязкость условная при 20 ± 0,5 °С по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм, с.	45 - 55
4	Концентрация водородных ионов, pH	9,0 - 9,5
5	Время желатинизации на горячей плоскости при температуре 130 °С, сек.	150 - 250
6	Плотность, г/см3, не менее	1,205
7	Массовая доля свободного формальдегида, %, не более	1,0
8	Массовая доля свободного фенола, %, не более	2,0

Упаковка и транспортирование:

наливом в ж/д цистерны, автоцистерны, IBC-емкости (еврокубы), металлические бочки

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

Для перевозки смолы в зимнее время рекомендуется использовать цистерны, имеющие водяную рубашку или теплоизоляцию.

Условия и срок хранения:

Хранение при температуре от +20°С до +25°С в чистых закрытых ёмкостях, защищённых от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков
Срок годности 7 суток со дня изготовления